RICK'S SG SUPERGLIDE

СМЕСЬ СУХАЯ, ДИСПЕРСНАЯ, ПОЛИМЕРНАЯ, ШПАКЛЕВОЧНАЯ

ООО «Авангард»
194021, г. Санкт-Петербург, пр. 2-й Муринский, д.38, литер «А», пом. 305
ТУ 5745-001-03564602-2017

Цвет - белый
Наибольшая крупность зерен наполнителя - 0,1 мм
Насыпная плотность - 1000-1100 кг/м3
Расход воды на 1 кг сухой смеси - 0,33-0,35 л
Расход воды на 20 кг сухой смеси - 6,6–7,0 л
Расход сухой смеси при слое 1 мм - 0,9-1,1 кг/м2
Марка подвижности - Пк3 (8-12 см)
Толщина слоя нанесения - 0,1-2,0 мм
Жизнеспособность растворной смеси в закрытой таре - не менее 24 часов
Водоудерживающая способность - 98%
Прочность сцепления с основанием* - не менее 0,5 МПа
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф - не более 370 Бк/кг

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для ручного и механизированного выравнивания стен и потолков внутри помещений с сухим и нормальным режимом влажности и создания финишного слоя. Позволяет создать качественное и гладкое основание под покраску или оклейку обоями. Непригодна для выравнивания пола и в качестве основы под плитку!

ОСНОВАНИЯ

Цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, бетонные поверхности, поверхности из гипсокартона и пазогребневых плит.

ОПИСАНИЕ

Материал на основе полимерного связующего, мраморной муки и модифицирующих добавок. При смешивании с водой образует легко перерабатываемую пластичную растворную смесь с длительной жизнеспособностью. После высыхания образует материал супербелого цвета с идеально гладкой поверхностью, что позволяет сократить расход краски и обойного клея.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

В процессе работы и в течение последующих 3-х суток температура окружающей среды и поверхности основания должна быть не менее +5°С и не более +35°С.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность нанесения должна быть прочной, сухой, очищенной от пыли, краски, масел и других загрязнений, препятствующих сцеплению материала с поверхностью или ослабляющих сцепление. Перед нанесением раствора необходимо удалить с поверхности основания отслаивающиеся и осыпающиеся слои. Для усиления прочности сцепления материала с поверхностью основания, а также сильно впитывающие или слабые основания рекомендуется обработать грунтовочными эмульсиями. Неровности и углубления свыше 3 мм следует предварительно выровнять штукатурками.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Приготовление раствора производить в следующей последовательности: в емкость, достаточную для перемешивания, налить 6,6-7,0 литра воды, в которую при постоянном перемешивании постепенно засыпать 20 кг сухой смеси. Перемешивание осуществлять вручную или специальным электромеханическим миксером для приготовления растворов, или низкооборотной дрелью с мощностью двигателя 1-1,2 кВт при частоте вращения 600-800 об/мин с аналогичной миксеру смесительной насадкой. Перемешивание компонентов производить в течение 3-5 минут до получения однородной консистенции. После 10-минутного перерыва произвести повторное легкое перемешивание. Растворная смесь пригодна к использованию в течение 24 часов. Отклонения в дозировке воды, а также добавление в сухую смесь любых компонентов кроме воды, приводит к ухудшению прочностных качеств и характеристик материала!

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Растворная смесь наносить на подготовленную поверхность стальным шпателем шириной до 30 см при частичном выравнивании, а при полном выравнивании – шпателем шириной до 80 см. Необходимый слой нанесения материала достигается путем распределения раствора по поверхности мазками, удерживая шпатель под углом к основанию. Повторное нанесение материала, в случае необходимости выравнивания основания несколькими слоями, возможно только после полного высыхания предыдущего слоя. Время высыхания материала зависит от толщины слоя нанесения и температуры окружающей среды – при температуре 20°С и слое нанесения 1 мм требуется 6 часов, при температуре +5…+10°С и слое 1 мм требуется до 2-х суток. После высыхания материала поверхность шлифуется абразивным материалом для удаления неровностей и обрабатывается грунтовочной эмульсией. Отделка декоративными материалами возможна только после полного высыхания грунта. Максимальная толщина выравнивающего слоя при сплошном выравнивании - от 1 до 2 мм, при частичном (заделывание трещин и неровностей) – до 3 мм.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с материалом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу. Инструмент и оборудование сразу после окончания работ требуется тщательно промыть водой. Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для изготовления новой растворной смеси.Сухие строительные смеси следует хранить в таре производителя, обеспечивая сохранность упаковки, избегая увлажнения, в крытых сухих помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Гарантийный срок хранения при соблюдении вышеуказанных условий составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Настоящая информация касается основных данных по применению материала и не освобождает от соблюдения строительных норм и правил, а также правил техники безопасности.

* - Указанные характеристики действительны при температуре окружающей среды (20±2)°С, относительной влажности воздуха (60±10)%. При других температурно-влажностных условиях характеристики могут изменяться.